



producto apto para  
certificación **LEED**

## COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS

# ADHESIVO SELLADOR MULTIUSO

Producto formulado en base a polímeros acrílicos y cargas minerales. Producto formulado para actuar como adhesivo y anclaje entre soportes de distinta composición.



Rendimiento:

El consumo promedio dependerá del sustrato, esquema de utilización, etc.-

Presentación:



Balde **15Kg**

Balde **30Kg**



Mayor superficie de **anclaje y adherencia**



Menor absorción de agua



Muy buen desempeño como adhesivo para placas anti humedad y placas de yeso



Mayor **resistencia** a la abrasión y al impacto prolongando su duración

## DATOS TÉCNICOS

Peso Especifico: 1,87 +- 0,02 g/cm<sup>3</sup>

Viscosidad: Masa pastosa

Producto con bajo contenido de VOC, concentración de compuestos orgánicos volátiles

#### DIFERENTES USOS

**ADHESIVO MULTI USO** Está especialmente formulado como adhesivo que mejora la adherencia aplicado sobre:

- Poliestireno expandido
- Placas de yeso
- Hormigones
- Pisos calcáreos y cementicios alisados, en general
- Placas de cemento
- PVC.

#### RECOMENDACIONES

- No aplicar con temperatura ambiente menor a 3° C o mayor a 35° C.
- No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA) mayor al 80%.
- Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque y utilizando agua y un detergente suave.

#### 🕒 TIEMPO DE SECADO

Secado superficial: **1 a 3 horas**  
(al tacto)

Secado final: **6 a 12 horas.**  
Dependiendo de las condiciones ambientales. Durante ese lapso es recomendado cuidar al máximo la superficie para garantizar una mayor durabilidad

#### 📊 RENDIMIENTOS

El consumo promedio dependerá del sustrato, esquema de utilización, etc.-

#### APLICACIÓN

- Se aplica sobre superficies firmes, limpias, secas y libres de grasas o de restos de pintura.
- Lavar la superficie por tratar con agua y cepillo o con hidrolavadora, según el grado de suciedad existente.
- Aplicar puro, sin diluir, con espátula.
- Debe comprobarse que el sustrato esté totalmente curado: transcurridos 28 días de la ejecución del revoque grueso o de reparaciones parciales.

#### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Este producto está formulado libre de mercurio, plomo, y solventes aromáticos pesados.

No inflamable.

Mantener los envases bien cerrados y debidamente identificados, en lugares frescos, lejos del alcance de los niños y de alimentos.

No ingerir. En caso de ingestión no inducir vómitos, y beber gran cantidad de agua.

Evitar contacto con la piel y los ojos, de ocurrir lavar con abundante agua. En caso de irritaciones consultar de inmediato a un médico.

Los restos del material no deben ser arrojados a cursos de agua, sino que deben ser tratados de acuerdo a la legislación local vigente.