vadex calidad en revestimientos

producto apto para certificación **LEED**

REVESTIMIENTO PLÁSTICO

ROMÁNICA

fino – medio – grueso

Una terminación clásica que nunca falla.
Es un revestimiento plástico producido en base a resinas acrílicas de alta flexibilidad que le otorgan aspecto pétreo. Su nueva fórmula con **poliuretano** lo hace más impermeable, hidrorepelente y resistente a todo tipo de factores climáticos.

Rendimiento:
- Fino entre **1,5 y 1,6 Kg/m²**
- Medio entre **2 y 2,2 Kg/m²**
- Grueso entre **2,4 y 2,6 Kg/m²**

Colores:
Blanco, 12 colores estandar y 2000 colores con el exclusivo sistema Custom Colours

Presentación:
Balde **5Kg**
Balde **25Kg**
Tambor **250Kg**

Aplicación:

- Apto tanto para **interiores** como para **exteriores**
- Lavable e Impermeable
- **Flexible.**
  Cubre micro fisuras evitando su reaparición
- Tres tipo de texturas **(Fina / Media / Gruesa)** que admiten un amplio surtido de terminaciones
- **Listo para usar.**
  Fácil aplicación. Disimula imperfecciones
- Reemplaza en una sola operación revoque fino, enduido, fijador y pintura, **reduciendo costos de materiales y mano de obra**

DATOS TÉCNICOS

Peso Especifico:	1,80 +-0,02 g/cm3
Viscosidad:	120 +-5 UK a 25°C

Producto con bajo contenido de VOC, concentración de compuestos orgánicos volátiles

FINO MEDIO GRUESO

vadex shop

Buscá tu **VadexShop** más cercano en:
www.vadex.com.ar
/vadexrevestimientos @vadex_oficial

Gral. M. N. Savio 2431 Villa Maipú - B1650KMA)
San Martín, Buenos Aires, Argentina.
Tel: (+5411) 5368-8279 / 80 / 81
info@vadex.com.ar

SUPERFICIES

ROMÁNICA puede aplicarse sobre revoque fino, grueso fratasado, hormigón, enduido, placas de yeso, fibrocemento, madera, premoldeado, etc.

Todas las superficies deben estar limpias, libres de grasitud y polvillo, sin partes flojas y sin humedad visible.

En caso de manchas de algas u hongos lavar la superficie con una solución 10% de agua lavandina (tomar la precaución de utilizar guantes y anteojos de seguridad al realizar la limpieza), enjuagando cuidadosamente al final y dejando secar 1 o 2 días antes de aplicar el revestimiento.

En caso de partes flojas quitarlas con espátula y lijar. Aplicar una mano de **VADEX FIJADOR SELLADOR.** Si quedaron huecos notorios rellenarlos con el mismo revestimiento (o con una mezcla de una parte del mismo y una parte de arena seca), valiéndose de espátulas.

En caso de revoques recién hechos (vírgenes) siempre es recomendable que transcurran al menos 15 días (recomendable 30 a 45 días) entre la finalización de los mismos y la aplicación del revestimiento.

En caso de superficies desparejas, con distintas tonalidades, o diferente absorción, es recomendable dar una segunda mano de BASE para homogeneizar el sustrato.

APLICACIÓN

- Aplicar con rodillo de lana de pelo corto una mano de **BASE PLÁSTICA** dejando secar de 4 a 6 horas.

Esta mano de Base otorga:

– Cubritivo de fondo al revestimiento.

– Aumento de la hidrorepelencia plastificando las superficies.

– Óptimos niveles de adherencia entre el sustrato y el posterior revestimiento.

- Aplicar **ROMÁNICA** en algunas de sus 3 presentaciones (Fina / Media / Gruesa) puro o diluido con hasta 5% de agua; utilizando una llana metálica perfectamente limpia para extender el producto.

La llana se debe colocar a 45° respecto de la pared y el grosor de la capa a aplicar dependerá del tipo de textura utilizada, ya que está determinado por la piedra de mayor tamaño (rayante) dentro del producto.

- Una vez que el material comience a "tirar",esto es aproximadamente en 5 a 10 minutos dependiendo de las condiciones ambientales, fratasar únicamente con llana plástica, sin presionar demasiado, y en forma vertical,circular, etc. según la terminación deseada. Es importante mantener limpia la llana para evitar arrastres de material.

RECOMENDACIONES

Antes de comenzar: enmascarar las superficies lindantes ya terminadas próximas al área de trabajo.

Se recomienda realizar paños completos para evitar juntas o empalmes.

En caso de paños grandes es aconsejable trabajar con 2 o mas personas para completar los mismos en una sola operación, evitando solapar con producto ya seco. De esta manera el film de revestimiento es totalmente uniforme y continuo, llevando al máximo sus cualidades impermeabilizantes.

Se recomienda comenzar el trabajo con los paños mas pequeños para encontrar los tiempos de trabajo y la textura deseada, para luego hacer extensivo los mismos a paños mayores.

- No aplicar si se preveen lluvias cercanas.

- No aplicar con temperatura ambiente menor a 3° C o mayor a 35° C.

- No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA) mayor al 80%.

- Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque y utilizando agua y un detergente suave.

Gral. M. N. Savio 2431 Villa Maipú - B1650KMA)
San Martín, Buenos Aires, Argentina.
Tel: (+5411) 5368-8279 / 80 / 81
info@vadex.com.ar

TIEMPO DE SECADO

Secado superficial: **4 a 6 horas**
(al tacto)

Secado final: **5 a 7 días.**
Dependiendo de las condiciones ambientales. Durante ese lapso es recomendado cuidar al máximo la superficie para garantizar una mayor durabilidad

RENDIMIENTOS

ROMÁNICA rinde:

FINO entre **1,5 y 1,6 Kg/m²**
Un balde de 25 kilos rinde aproximadamente 19 mts²

MEDIO entre **2 y 2,2 Kg/m²**
Un balde de 25 kilos rinde aproximadamente 15 mts²

GRUESO entre **2,4 y 2,6 Kg/m²**
Un balde de 25 kilos rinde aproximadamente 12 mts²

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Este producto está formulado libre de mercurio, plomo, y solventes aromáticos pesados.

No inflamable.

Mantener los envases bien cerrados y debidamente identificados, en lugares frescos, lejos del alcance de los niños y de alimentos.

No ingerir. En caso de ingestión no inducir vómitos, y beber gran cantidad de agua.

Evitar contacto con la piel y los ojos, de ocurrir lavar con abundante agua. En caso de irritaciones consultar de inmediato a un médico.

Los restos del material no deben ser arrojados a cursos de agua, sino que deben ser tratados de acuerdo a la legislación local vigente.

COLORES

El producto se comercializa en Blanco, 12 colores estándar y 2000 colores a elección con nuestro sistema tintométrico "Custom Colours" pudiendo colorearse tambien con cualquier sistema tintométrico del mercado.

ATENAS ROMA PEKIN

SIDNEY SANTIAGO BS. AS.

LONDRES MONTEVIDEO SAN FRANCISCO

CUZCO PRETORIA PRAGA

Gral. M. N. Savio 2431 Villa Maipú - B1650KMA)
San Martín, Buenos Aires, Argentina.
Tel: (+5411) 5368-8279 / 80 / 81
info@vadex.com.ar