

TEXTURABLE PROFESIONAL Fino / Medio

Revestimiento Plástico Texturable

Características

TEXTURABLE PROFESIONAL es un revestimiento plástico formulado en base a resinas acrílicas de alta elasticidad y resistencia a los factores climáticos, cargas minerales y sintéticas que otorgan aspecto pétreo, aditivos promotores de adherencia y aditivos hidrorrepelentes.

- Apto tanto para interiores como para exteriores
- Lavable e Impermeable
- Elástico. Cubre micro fisuras evitando su reaparición
- Distintos tipos de terminaciones.
- Listo para usar. Fácil aplicación. Disimula imperfecciones.
- Reemplaza en una sola operación revoque fino, enduido, fijador y pintura, reduciendo costos de materiales y mano de obra.

Datos técnicos

Peso Especifico: 1,75 +/- 0,02 g/cm³

Viscosidad: 120 +/- 5 UK a 25°C

Producto con bajo contenido de VOC, concentración de compuestos orgánicos volátiles.

Superficies

TEXTURABLE PROFESIONAL puede aplicarse sobre revoque fino o grueso fratasado (en buen estado), enduido, placas de yeso, fibrocemento, madera, premoldeado, etc.

Todas las superficies deben estar limpias, libres de grasitud y polvillo, sin partes flojas y sin humedad visible.

En caso de manchas de algas u hongos lavar la superficie con una solución 10% de agua lavandina (tomar la precaución de utilizar guantes y anteojos de seguridad al realizar la limpieza), enjuagando cuidadosamente al final y dejando secar 1 o 2 días antes de aplicar el revestimiento.

En caso de partes flojas quitarlas con espátula y lijar. Aplicar una mano de **VADEX FIJADOR SELLADOR**. Si quedaron huecos notorios rellenarlos con el mismo revestimiento (o con una mezcla de una parte del mismo y una parte de arena seca), valiéndose de espátulas.

En caso de revoques recién hechos (vírgenes) siempre es recomendable que transcurran al menos 10 días (recomendable 15 a 30 días) entre la finalización de los mismos y la aplicación del revestimiento.

Si el revoque presenta muchas imperfecciones es recomendable emparejarlas antes de comenzar; caso contrario se deberán aplicar dos manos del producto, o bien evaluar la posibilidad de utilizar otro revestimiento de nuestra amplia línea que genere mayor espesor de película.

Aplicación

Aplicar con rodillo de lana de pelo corto una mano de **BASE PLÁSTICA** pura o diluida con hasta 5 % de agua de buena calidad, dejando secar de 4 a 6 horas. También puede aplicarse el mismo **TEXTURABLE PROFESIONAL** diluido hasta 10%. Esta mano de Base otorga:

- Cubritivo de fondo al revestimiento.
- Aumento de la hidrorrepelencia plastificando las superficies.
- Óptimos niveles de adherencia entre el sustrato y el posterior revestimiento.

Aplicar **TEXTURABLE PROFESIONAL** puro o diluido con hasta 5 % de agua; utilizando una llana metálica perfectamente limpia para extender el producto. La llana se debe colocar a 45° respecto de la pared y el grosor de la capa a aplicar dependerá del tipo de textura utilizada, ya que está determinado por la piedra de mayor tamaño (rayante) dentro del producto.

Una vez que el material comience a “tirar”, esto es aproximadamente en 5 a 10 minutos dependiendo de las condiciones ambientales:

- **LLaneado:** Fratar únicamente con **Llana Plástica**, sin presionar demasiado, y en forma vertical, circular, etc. Según la terminación deseada. Es importante mantener limpia la llana para evitar arrastres de material.
- **Rodillado:** aplicar suavemente con **Rodillo de Pelo Corto** para que el material levante textura sin rayado. Es posible que el paso del rodillo deba realizarse más próximo a la aplicación del revestimiento, sin dejar orear tanto al material. Esto dependerá de las condiciones particulares ambientales y de cada superficie.

TEXTURABLE PROFESIONAL también puede aplicarse con:

Pistola de Proyectar, diluyéndolo con 5 a 10 % de agua de buena calidad, utilizando un pico de 4 a 6 mm y una presión de 2 Kg./cm², manteniendo la pistola perpendicular al soporte y a una distancia constante. Pulverizar con movimientos circulares, y luego en función de la terminación deseada, dejar tal cual o alisar moderadamente con una llana plástica.

Recomendaciones

Antes de comenzar a enmascarar las superficies lindantes ya terminadas próximas al área de trabajo.

Se recomienda realizar paños completos para evitar juntas o empalmes. En caso de paños grandes es aconsejable trabajar con 2 o más personas para completar los mismos en una sola operación, evitando solapar con producto ya seco. De esta manera el film de revestimiento es totalmente uniforme y continuo, llevando al máximo sus cualidades impermeabilizantes.

Se recomienda comenzar el trabajo con los paños más pequeños para encontrar los tiempos de trabajo y la textura deseada, para luego hacer extensivo los mismos a paños mayores.

No aplicar si se prevén lluvias cercanas.

No aplicar con temperatura ambiente menor a 3° C o mayor a 35° C.

No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA) mayor al 80%.

Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque y utilizando agua y un detergente suave.

Tiempo de Secado

Secado superficial (al Tacto) : 4 a 6 horas

Secado Final : 5 a 7 días. Dependiendo de las condiciones ambientales. Cuidar al máximo la superficie durante ese lapso.

Rendimientos

TEXTURABLE PROFESIONAL rinde:

FINO: Entre 1,200 y 1.300 kilos por mt² terminado, según textura deseada.
Un balde de 25 kilos rinde aproximadamente 21 mts².

MEDIO: Entre 1,600 y 1.800 kilos por mt² terminado, según textura deseada.
Un balde de 25 kilos rinde aproximadamente 15 mts² por mano.

Presentaciones

Texturable Profesional se envasa en Baldes Plásticos de 5 kg, 25 kg y Tambores de 250 kg

Colores

El producto se comercializa en Blanco, 12 colores estándar y 2000 colores a elección con nuestro sistema tintométrico "Custom Colours" pudiendo colorearse también con cualquier sistema tintométrico del mercado.



Informaciones de Seguridad

Este producto está formulado libre de mercurio, plomo, y solventes aromáticos pesados.

No inflamable.

Mantener los envases bien cerrados y debidamente identificados, en lugares frescos, lejos del alcance de los niños y de alimentos.

No ingerir. En caso de ingestión no inducir vómitos, y beber gran cantidad de agua. Evitar contacto con la piel y los ojos, de ocurrir lavar con abundante agua. En caso de irritaciones consultar de inmediato a un médico.

Los restos del material no deben ser arrojados a cursos de agua, sino que deben ser tratados de acuerdo a la legislación local vigente.